

Akustyczność wyrobów silikatowych badania

NP24-20 ściana otynkowana

Sprawozdanie z badań Nr GLA-1035.4/11

Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych $R_w (C;C_{tr}) = 56 (-1;-6) \text{ dB}$

NP18-20 ściana otynkowana

Sprawozdanie z badań Nr GLA-1119.2/13

Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych $R_w (C;C_{tr}) = 53 (-1;-5) \text{ dB}$

NP12-20 ściana nieotynkowana

Sprawozdanie z badań Nr GLA-1035.2/11

Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych $R_w (C;C_{tr}) = 45 (-1;;-3) \text{ dB}$

NP18-20A ściana otynkowana

Sprawozdanie z badań Nr GLA-1119.1/13

Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych $R_w (C;C_{tr}) = 55 (-1;;-5) \text{ dB}$

stan na dzień 20.02.2014

»Prefabet - Osława Dąbrowa»
Spółka Akcyjna
OSŁAWA DĄBROWA
77 - 143 STUDZIENICE
tel. (0-59) 821 61 34 fax (0-59) 821 60 00
NIP 842 - 13 - 32 - 181