

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 13/OD/2017/S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

13/N8-15

Data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu

nazwa wyrobu

Ekosilikat N8 250/80/220 kl.15 T2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Elementy murowe silikatowe, konstrukcje murowe niezabezpieczone(U) do wykonania: ściany murowane, słupy i ściany działowe, ściany wewnętrzne, ściany zewnętrzne, ściany piwnic, fundamentów i zewnętrznych kominów murowanych.

3. Producent

„Prefabet Oslawa Dąbrowa” S.A.

Oslawa Dąbrowa

77-143 Studzienice

Polska

tel. 598216134 e-mail prefabet@prefabet.com.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (system AVCP)

System 2+

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 771-2+A1:2015-10


Wymagania dotyczące elementów murowych Część 2: Elementy murowe silikatowe

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Zakład Certyfikacji, ul. Postępu 9 02-676 Warszawa

Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1487,

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyki zasadnicze	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary długość [mm] szerokość [mm] wysokość [mm]	250 80 220	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Odchyłki wymiarów kategoria:	T2 długość i szerokość ± 2 mm wysokość ± 1 mm	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Kształt i budowa 	Element o prostokątnym, równoległościennym kształcie z systemem wpustów i wypustów z otworami Grupa I	jak na rysunku wg EN 1996-1-1
Wytrzymałość na ścislenie, Kategoria średnia, [N/mm ²] typ próbki znormalizowana, [N/mm ²] kierunek obciążenia	I $\geq 13,2$ cały element 15 prostopadle do pow. wspornych	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Wytrzymałość spoiny [N/mm ²] początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna),	Dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich GPM: 0,15 dla zapraw do cienkich spoin TLM: 0,30	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Absorpcja wody:	$\leq 17\%$	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Przepuszczalność pary wodnej współczynnik dyfuzji pary wodnej: (wartość tabelaryczna)	5/25	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych gęstość brutto w stanie suchym [kg/m ³] min [kg/m ³] max [kg/m ³] kształt i budowa	1350 1540 jw.	PN-EN 771-2+A1:2015-10

Opór cieplny, współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10dry,unit}$, W/(mK) wartość tabelaryczna	0,80 (P4)	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):	F2	PN-EN 771-2+A1:2015-10
Substancje niebezpieczne:	NPD	PN-EN 771-2+A1:2015-10

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):

PREZES ZARZADU
DYREKTOR SPÓŁKI

Oslawa Dąbrowa 9.06.2017
(miejsce i data wydania)

.....
»Prefabet - Oslawa Dąbrowa»
Spółka Akcyjna (podpis) (nazwisko i stanowisko)
OSŁAWA DĄBROWA
77 - 143 STUZZIENICE
tel. (0-59) 821 61 34 fax (0-59) 821 60 08
NIP 842 - 15 - 32 - 121